

EPOSYST PM

Libisemiskindla pinnaga värviliivaga täidetud epoksüvaik puistemasskate

Kattesüsteemi kogupaksus $\geq 2-4$ mm

Kasutusalaad nii kuivad kui ka märjad tootmisruumid, garaažid, koridorid, laod

FeRFA type 4/5

kulu ca:

Krundikiht	EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem	0,3-0,4 kg/m ²
-------------------	---	---------------------------



nakkepuiste	kvartslüiv \varnothing 0,1-0,3 mm	0,8-1,0 kg/m ²
-------------	-------------------------------------	---------------------------

Liiga poorse ja/või ebataasase betoonaluse korral teostada järgnev lisatasandus kiht:

Tasanduskiht (vajadusel)	EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem	0,6-0,8 kg/m ²
---------------------------------	---	---------------------------



täitematerjal	kvartslüiv \varnothing 0,1-0,3 mm	0,2-0,25 kg/m ²
---------------	-------------------------------------	----------------------------



nakkepuiste	kvartslüiv \varnothing 0,4-0,8 mm	0,8-1,0 kg/m ²
-------------	-------------------------------------	---------------------------

Kattemass	EPOKATE LAKK, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem	0,6-0,8 kg/m ²
------------------	--	---------------------------



täitematerjal	kvartslüiv \varnothing 0,1-0,3 mm	0,2-0,3 kg/m ²
---------------	-------------------------------------	---------------------------



kareduspuiste	värviliiv \varnothing 0,4-0,8 mm või 0,7-1,2 mm	2,5-3,0 kg/m ²
---------------	---	---------------------------

Kattelakk	EPOKATE LAKK või EPOKATE LAKK-3, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem	0,8-1,2 kg/m ²
------------------	---	---------------------------

Märkused:

Eriti kulumiskindla kareduse saab, kui vahekihi nakkepuiste sisaldab osaliselt korundi, karborundi või smirglit.